

## FINITION GF 104

VITACOLOR

### Finition Glycéro four brillante



**Définition :** Laque glycérophtalique hydro four à accrochage direct sur support ferreux.  
Haut brillant et bonnes caractéristiques mécaniques, sans jaunissement  
AFNOR T 30 003 – Famille 1 – Classe 4b1




**Destination :**

- Pour intérieur et extérieur
- Accroche direct sr support ferreux décalaminés, dérouillés et dégraissés.
- Charpentes métalliques

### Caractéristiques d'identification :

Présentation	Peinture liquide monocomposante
Nature	Résine alkyde mélamine
Aspect	Brillant, satiné, mat
Teinte	Toutes teintes
Extrait sec en poids	(50+/-3) %
Extrait sec en volume	(41+/-3) %
Densité	1,20 +/-0,05 variable selon les teintes
COV	Inférieur à 100 g/L
Point éclair	>21°C NFT 30.050
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Séchage: 15 à 20 min de désolvatation
	Etuvage: 20 minutes à 140-160 °C
	En combinaison avec notre primaire HYDROQUICK 650 ne pas dépasser impérativement une cuisson de 20 minutes à 100 °C
Epaisseur recommandée	30 à 70 microns
Rendement	Pratique 6 à 10 m <sup>2</sup> par KG de peinture diluée suivant Teinte et mode d'application.
Viscosité livraison	90+/-10 s CF4 à 20 °C NFT 30.014

**Application :**

	Pistolet pneumatique:	15 à 20 % D'eau
	Pistolet électrostatique:	15 à 20 % D'eau
	Pistolet airless:	PAE

**Caractéristiques mécaniques :**

CONDITION DES TESTS : Application sur tôle acier brut dégraissée laminé à froid

Épaisseur du FILM SEC	35-40 MICRONS
Adhérence par quadrillage NFT 30.038 GT	0
Choc TOUZART MATIGNON NFT 30.039	pas de craquelure 1kg à 50cm tôle 10/10
Dureté PERSOZ NFT 30.016	180 +ou- 10 secondes
Souplesse	Pas de fissurage mandrin D=6mm tôle 11/10

**Conditionnement :** 5 Kg - 25 Kg - 200 Kg

**Conservation :** 6 mois en bidons d'origine fermés et non entamés  
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

**Hygiène et sécurité :** Consulter : L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 04 Janvier 2012