

Antifouling autopolissant haute performance





Définition: Antifouling nouvelle génération autopolissant haute performance.
Antifouling sans étain avec cuivre. Antifouling polyvalent adapté à tous types de bateaux.
AFNOR T 30 003 – famille 1 – classe 6.

Destination: Peinture pour ambiance marine
Applicable sur Primaire VIKOTE 453, GALVALISS 710, VITAISOLE et sur anciens antifoulings (nous consulter)

Caractéristiques d'identification:

Présentation	Peinture liquide monocomposant
Nature	Résine copolymère hydrolysable couplé avec de l'oxyde de cuivre
Aspect	Mat
Teinte	Rouge, blanc, gris, bleu clair, bleu marine, noir, vert
Extrait sec en poids BASE	(80+/-3) %
Extrait sec en volume BASE	(62+/-3) %
Densité du mélange	1.67 +/- 0.2 variable selon les teintes
Finesse	8
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière: 1 heure
	Hors toucher: 3 heures
	Sec manipulable: 6 heures
	Recouvrabilité : 4 H mini et 6 mois maximum Mise en eau : 8 H
Epaisseur recommandée	100 µm sec soit 160 µm humide
Viscosité livraison	180 s CF4 à 20 °C NFT 30.014

Application:

	Pistolet pneumatique:	T.19 de 0 à 20% du mélange à 20°C
	Pistolet électrostatique:	T.19 de 0 à 20% du mélange à 20°C (40 à 60 Ω)
	Pistolet airless:	PAE
	Brosse	PAE

Caractéristiques physico chimiques

CONDITION DES TESTS : Après étuvage, 1 heure à 60°C sur tôle noire dégraissée sous 2 x 150 µm de VIKOTE 453 + 2 couches de 100 µm de VITAFLOUING

Épaisseur du FILM SEC	200 µm
Adhérence par quadrillage NFT 30.038 :	0
Résistance choc NFT 30.039	pas de craquelure 1kg à >80 cm
Résistance aux organismes marins	2 ans

Conditionnement	0.75 L / 2.5 L / 5 L / 20 L
------------------------	------------------------------------

Conservation	12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C
---------------------	---

Hygiène et sécurité	Consulter: L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage La fiche de données de sécurité correspondante
----------------------------	--

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

DATE : 29/05/2012